

FICHA TÉCNICA

HIDROREPELENTE AQUOSO

Ref.1097

Acetinado

TIPO

Trata-se de um produto formulado com base em emulsões acrílicas "core-shell", com elevado poder de penetração nas superfícies.

UTILIZAÇÃO

Especialmente concebido para aplicar em diversos materiais de construção, tais como, tijolo, revestimento de cimento, pedras naturais, fibrocimento ou tijoleira não vidrada. Não é recomendado para superfícies horizontais transitáveis.

PROPRIEDADES

- Facilidade de aplicação
- Hidrófugo
- Ausência de cheiro
- Deixa respirar o suporte
- Elevada resistência à alcalinidade
- Retarda o aparecimento de algas, fungos e líquenes
- Repelente à água

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

COR	Leitoso / Incolor após secagem
DENSIDADE	1,036 ± 0,05
SECAGEM (23°C / 65% HR)	Ao tacto: 60 minutos Em profundidade: 12h – 24h
RENDIMENTO	14 a 16 m ² /L
VISCOSIDADE	62 ± 5 KU (a 23°C)
COV'S	<1 g/L

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Verificar se as superfícies se encontram bem secas e isentas de poeiras e gorduras.

Deve escovar-se previamente a superfície a pintar (rebocos ou estuques) e lavar. Deixar secar muito bem e prosseguir o esquema de pintura.

PROCESSOS DE APLICAÇÃO E SISTEMAS DE PINTURAS

Sistema de pintura: trincha ou rolo.

Demãos aconselhadas: uma ou duas demãos, conforme o grau de absorção da superfície.

FICHA TÉCNICA

HIDROREPELENTE AQUOSO

Ref.1097

Acetinado

Diluição: com água

1ª Demão: 20%

2ª Demão: 10%

Intervalo entre demãos: 3 a 4 horas (em ambiente seco)

LAVAGEM DO EQUIPAMENTO

Com água.

TIPO DE EMBALAGEM

Embalagens de 1Lt, 5Lts e 15Lts.

HIGIENE E SEGURANÇA

Em caso de projecção para os olhos, deve lavar-se muito bem com água em abundância. No caso de necessidade deve consultar um médico.

Para mais informações, sobre saúde e ambiente, consultar ficha de dados de segurança do produto.

NOTA IMPORTANTE

É da responsabilidade do utilizador tomar providências para cumprimento das leis actuais e regulamentações locais, no que se refere à protecção do ambiente, assim como é da sua responsabilidade o processo de aplicação e uso diferente do indicado nesta ficha técnica.

Recomenda-se um ensaio prévio da aplicação do produto.

O rendimento é variável conforme o estado do substrato e índice de absorção dos mesmos.

Os intervalos entre demãos podem variar, conforme a temperatura ambiente e/ou estado das condições atmosféricas. Os dados fornecidos podem não ser exactos, servindo meramente como ordem orientativa.

Não é conveniente que o produto, após secagem, forme um filme à superfície. Em caso de dúvida, consulte o nosso serviço de apoio técnico.

COV

O limite da UE para este produto (Cat A/i) é 140 g/L (2010)

Contém no máx: 1 g/L COV.

Actualizada em 10-04-2025