

FICHA TÉCNICA

NIVACRIL MT Tinta plástica acrílica pura mate - Exterior

Ref.1012

TIPO

Tinta mate baseada em copolímeros acrílicos puros e pigmentação especial.

CARACTERÍSTICAS

A Nivacril MT 1012 possui forte aderência aos substratos, elevado rendimento, resistência à intempérie e boa retenção das cores. A sua resistência a micro-organismos deve-se à incorporação de um agente de protecção, isento de metais, que proporciona elevada acção contra o desenvolvimento de fungos, algas e bactérias.

UTILIZAÇÃO

É recomendada para acabamentos que requerem longevidade em exteriores, com aspecto mate. Para melhor aplicação e durabilidade, as superfícies devem estar isentas de gorduras, poeiras, humidades e fungos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

COR	Branco / Cores afinadas no sistema de tintagem automático
ASPECTO	Viscoso
BRILHO	Mate
DENSIDADE (20°)	1,31 ± 0.05
SECAGEM (23°, 65% HR)	2 Horas
VISCOSIDADE (23°) Störmer, KU	105 ± 5
INFLAMABILIDADE	Nula
RENDIMENTO por demão	8 a 10 m ² /L
ESTABILIDADE EM STOCK	1 Ano, na embalagem de origem, cheia e bem fechada

PROCESSOS DE APLICAÇÃO

Aplica-se à trincha e/ou rolo ou pistola especial, em duas ou mais demãos.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras, humidades e fungos. Não aplicar o produto com tempo húmido, chuvoso, vento forte e temperaturas altas.

ESQUEMA DE PINTURA

PREPARAÇÃO:

Sobre reboco novo:

Escovar as paredes e aplicar uma demão de primário NIVALITE (Ref^o 1038), diluído com 5% de diluente (Ref^o 1036). Deixar secar 24h.

Aplicar a 1ª demão NIVACRIL MT 1013, diluída com 10-15% de água e deixar secar, no mínimo, 4h.

A 2ª e a 3ª demãos devem ser diluídas com 5% água e aplicadas, com igual intervalo de tempo, em condições atmosféricas favoráveis.

Sobre superfícies velhas e/ou caiadas:

Escovar bem a tinta velha e raspar a superfície mal aderente.

Lavar as paredes com jacto forte de água. Descontaminar com o Aquaniva Limpa Paredes Aquoso (Refª 1063) e deixar actuar 24h. Aplicar o primário de aderência NIVALITE (Refª 1038) diluído com 5% diluente (Refª 1036) e deixar secar 24h.

Proceder à aplicação da 1ª demão de NIVACRIL MT 1012, com a tinta diluída com 10-15% água. A 2ª e 3ª demãos devem ter intervalos de tempo de 4h, em condições atmosféricas favoráveis.

Não aplicar os materiais em dias chuvosos, muito quentes ou com temperaturas muito baixas.

LAVAGEM DO EQUIPAMENTO

Água.

TIPO DE EMBALAGEM

1L, 5L e 15L.

HIGIENE E SEGURANÇA

Em caso de projecção para os olhos, deve lavar-se muito bem com água em abundância. No caso de necessidade deve consultar um médico.

Para mais informações, sobre saúde e ambiente, consultar ficha de dados de segurança do produto.

NOTAS IMPORTANTES

É da responsabilidade do utilizador tomar providências para cumprimento das leis actuais e regulamentações locais, no que se refere à protecção do ambiente, assim como é da sua responsabilidade o processo de aplicação e uso diferente do indicado nesta ficha técnica.

Recomenda-se um ensaio prévio da aplicação do produto.

O rendimento é variável conforme o estado do substrato e índice de absorção dos mesmos.

Os intervalos entre demãos podem variar, conforme a temperatura ambiente e/ou estado das condições atmosféricas. Os dados fornecidos podem não ser exactos, servindo meramente como ordem orientativa.

Em caso de dúvida, consulte o nosso serviço de apoio técnico.

O limite da EU para este tipo de produto (Cat A/c) 40 g/l (2010)

Este produto contém no máx: **12,50 g/l COV**.

Actualizada em 30-04-2024