

FICHA TÉCNICA

NIVACRIL AC

Tinta plástica acetinada 100% acrílica

Ref.1014

DESCRIÇÃO

Tinta baseada em copolímeros acrílicos puros e pigmentação selecionada.

CARACTERÍSTICAS

A Nivacril AC 1014 possui forte aderência aos substratos, elevado rendimento, resistência à intempérie e à contaminação com fungos. Boa retenção das cores.

A resistência à contaminação com microrganismos deve-se à incorporação de agentes bactericidas, fungicidas e algicidas, isentos de metais, que proporciona elevada barreira à agressão do filme, resistindo aos ataques de fungos, algas e bactérias.

UTILIZAÇÃO

É recomendada para acabamentos acetinados que requerem durabilidade em exteriores. Para melhor aplicação, as superfícies devem estar isentas de gorduras, poeiras, humidades e fungos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

COR	Branco / Cores afinadas no sistema de tintagem automático
ASPECTO	Líquido viscoso
BRILHO	Acetinado
DENSIDADE (23°)	1,38 ± 0.05
SECAGEM (23°, 65% HR)	2 Horas
VISCOSIDADE (23°) Störmer, KU	110 ± 5
INFLAMABILIDADE	Nula
RENDIMENTO	8 a 10 m ² /L
ESTABILIDADE EM STOCK	1 Ano, na embalagem de origem, cheia e bem fechada

PROCESSOS DE APLICAÇÃO

Aplica-se à trincha e/ou rolo ou pistola especial, em duas ou mais demãos.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras, humidades e fungos. Deve evitar-se o tempo húmido e chuvoso. Também devem ser evitadas temperaturas demasiado baixas e geladas no Inverno, assim como muito quentes no verão. Aconselhamos aplicações com temperaturas entre os 10-25°C.

ESQUEMA DE PINTURA

PREPARAÇÃO:

Sobre reboco novo:

Escovar as paredes e aplicar uma demão de primário NIVAPRIMER (Ref^o 1037), diluído com 5-10% de água. Deixar secar 24h.

Aplicar a 1^a demão NIVACRIL AC 1014 diluída com 5-10% de água e deixar secar, no mínimo, 4h.

A 2^a e 3^a demãos devem ser diluídas com 5% água e aplicadas, com igual intervalo de tempo, em condições atmosféricas favoráveis.

Sobre superfícies velhas e/ou caiadas:

Escovar bem a tinta velha e raspar a superfície mal aderente.

Lavar as paredes com jacto forte de água. Descontaminar com o Aquaniva Limpa Paredes Aquoso (Ref^o 1063) e deixar actuar 24h.

Aplicar o primário de aderência NIVAPRIMER (Ref^o 1037) diluído com 5% a 10% e deixar secar 24h.

Proceder à aplicação da 1^a demão de NIVACRIL AC (Ref^o 1014), com a tinta diluída com 5-10% água. A 2^a e 3^a demãos devem ter intervalos de tempo de 4h, em condições atmosféricas favoráveis.

Não aplicar os materiais em dias chuvosos, muito quentes ou com temperaturas muito baixas.

LAVAGEM DO EQUIPAMENTO

Água.

EMBALAGENS

1L, 5L e 15L.

HIGIENE E SEGURANÇA

Em caso de projecção para os olhos, deve lavar-se muito bem com água em abundância. No caso de necessidade deve consultar um médico.

Para mais informações, sobre saúde e ambiente, consultar ficha de dados de segurança do produto.

NOTAS IMPORTANTES

É da responsabilidade do utilizador tomar providências para cumprimento das leis actuais e regulamentações locais, no que se refere à protecção do ambiente, assim como é da sua responsabilidade o processo de aplicação e uso diferente do indicado nesta ficha técnica.

Recomenda-se um ensaio prévio da aplicação do produto.

O rendimento é variável conforme o estado do substrato e índice de absorção dos mesmos.

Os intervalos entre demãos podem variar, conforme a temperatura ambiente e/ou estado das condições atmosféricas. Os dados fornecidos podem não ser exactos, servindo meramente como ordem orientativa.

Em caso de dúvida, consulte o nosso serviço de apoio técnico.

O limite da EU para este tipo de produto (Cat A/c) **40 g/l** (2010)

Este produto contém no máx: **12,50 g/l** COV.

Actualizada em 30-04-2024