

FICHA TÉCNICA

NIVAPROTEX Tinta Texturada Branca

Ref.1049

DESCRIÇÃO

Tinta texturada branca formulada com base em copolímeros acrílicos e pigmentos resistentes à intempérie.

CARACTERÍSTICAS

A Nivaprotex 1049 proporciona películas com:

- Bom poder de cobertura, permitindo disfarçar pequenas imperfeições do substrato não necessitando de grande preparação de superfícies.
- Possibilidade de ser aplicado em espessuras elevadas;
- Resistente à intempérie e ao desenvolvimento de algas e fungos;
- Bom aspeto decorativo;
- Boa aderência ao substrato;
- Excelente aplicabilidade, sem salpicos.

UTILIZAÇÃO

A Nivaprotex 1049 é recomendada para pinturas de rebocos exteriores em betão, cimento ou pedra e também em rebocos anteriormente pintados.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO PRODUTO

COR	Branco
ASPECTO	Líquido viscoso areado
BRILHO	Mate
DENSIDADE (23°)	1,70 ± 0,05
SECAGEM superficial/repintura (23°, 65% HR)	3 / 12 Horas
VISCOSIDADE (23°) Störmer, KU	≥ 140
INFLAMABILIDADE	Nula
RENDIMENTO por demão	1 a 1,5 m ² /L
ESTABILIDADE EM STOCK	12 meses, na embalagem de origem, cheia e bem fechada

PROCESSOS DE APLICAÇÃO

Sobre a superfície devidamente preparada aplicar a primeira demão com rolo e a segunda demão com escova em camada espessa. Finalmente passar com o rolo adequado ao desenho pretendido.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras, humidades e fungos. Não aplicar o produto com tempo húmido, chuvoso, vento forte e temperaturas altas.

ESQUEMA DE PINTURA

PINTURA DE RAIZ:

Aplicar a tinta após cura completa do suporte (cimento - cerca de 28 dias). Escovar em caso de necessidade para soltar partículas soltas não aderentes. Recomenda-se a aplicação de uma demão do primário NIVALITE Ref.1038. Como alternativa ao primário pode aplicar-se uma demão de tinta diluída com cerca de 20% de água, seguida da aplicação da tinta texturada sem diluição;

REPINTURA:

Proceder a uma lavagem prévia com máquina de alta pressão ou escovagem, para remover a tinta mal aderente. Reparar fissuras existentes. De seguida, proceder como pintura de raiz.

SUPORTES CAIADOS:

A cal deverá ser totalmente removida, efetuando uma lavagem com máquina de alta pressão e de seguida aplicar uma demão de primário NIVALITE Ref.1038.

LAVAGEM DO EQUIPAMENTO

Com água.

EMBALAGENS

1l, 5L e 15L

HIGIENE E SEGURANÇA

Em caso de projecção para os olhos, deve lavar-se muito bem com água em abundância. No caso de necessidade deve consultar um médico.

Para mais informações, sobre saúde e ambiente, consultar ficha de dados de segurança do produto.

NOTAS IMPORTANTES

É da responsabilidade do utilizador tomar providências para cumprimento das leis actuais e regulamentações locais, no que se refere à protecção do ambiente, assim como é da sua responsabilidade o processo de aplicação e uso diferente do indicado nesta ficha técnica.

Recomenda-se um ensaio prévio da aplicação do produto. O rendimento é variável conforme o estado do substrato e índice de absorção dos mesmos. Os intervalos entre demãos podem variar, conforme a temperatura ambiente e/ou estado das condições atmosféricas. Os dados fornecidos podem não ser exactos, servindo meramente como ordem orientativa.

Em caso de dúvida, consulte o nosso serviço de apoio técnico.

COV

O limite da UE para este produto (Cat A/c) é 40 g/L (2010)

Contém no máx: **25 g/L COV.**

Actualizada em 25-03-2025