

FICHA TÉCNICA

NIVASOFT Tinta Plástica Semi-Acetinada | Interior

Ref.1021

DESCRIÇÃO

Tinta baseada numa dispersão de copolímeros vinílicos e pigmentos seleccionados.

CARACTERÍSTICAS

O Nivasoft 1021 proporciona filmes semi-acetinados, com boa aplicabilidade e resistência à lavagem. É uma tinta de qualidade superior, sendo aconselhada para acabamentos de excelência em interiores, podendo também ser aplicada em exteriores, caso o acabamento pretendido seja semi-acetinado.

UTILIZAÇÃO

É recomendado para paredes e superfícies bem preparadas e com absorção homogénea.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

COR	Branco / Cores afinadas no sistema de tintagem automático
ASPECTO	Líquido viscoso
BRILHO	Semi-acetinado
DENSIDADE (23°)	1,35 ± 0.05
SECAGEM (23°, 65% HR)	1 Hora
VISCOSIDADE (23°) Störmer, KU	104 ± 5
INFLAMABILIDADE	Nula
RENDIMENTO	10 a 12 m ² /L
ESTABILIDADE EM STOCK	1 Ano, na embalagem de origem, cheia e bem fechada

PROCESSOS DE APLICAÇÃO

Aplica-se à trincha e/ou rolo ou pistola especial, em duas ou mais demãos.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras, humidades e fungos. Deve evitar-se o tempo húmido e chuvoso. Também devem ser evitadas temperaturas demasiado baixas e geladas no Inverno, assim como muito quentes no verão. Aconselhamos aplicações com temperaturas entre os 10-25°C.

ESQUEMA DE PINTURA

PINTURAS NOVAS SOBRE ESTUQUE

Aplicação de uma ou duas demãos do primário NIVAPRIMER (Ref^o 1037). Deixar secar no mínimo 6h. Aplicar duas demãos da tinta NIVASOFT 1021, diluída com 10% água.

PINTURAS NOVAS SOBRE ROSCONE NOVO E BEM SECO

Escovar as areias soltas e aplicar uma demão do primário NIVAPRIMER (Refª 1037). Aplicar duas demãos de tinta NIVASOFT 1021, diluída com 10% água.

PINTURAS SOBRE SUPERFÍCIES CAIADAS

Escovar as paredes e aplicar o primário fixador aquoso NIVAFIX (Refª 1096) na 1ª demão, diluído com água a 10-15%.

LAVAGEM DO EQUIPAMENTO

Com água.

EMBALAGENS

1L, 5L e 15L.

HIGIENE E SEGURANÇA

Em caso de projecção para os olhos, deve lavar-se muito bem com água em abundância. No caso de necessidade deve consultar um médico.

Para mais informações, sobre saúde e ambiente, consultar ficha de dados de segurança do produto.

NOTAS IMPORTANTES

É da responsabilidade do utilizador tomar providências para cumprimento das leis actuais e regulamentações locais, no que se refere à protecção do ambiente, assim como é da sua responsabilidade o processo de aplicação e uso diferente do indicado nesta ficha técnica.

Recomenda-se um ensaio prévio da aplicação do produto.

O rendimento é variável conforme o estado do substrato e índice de absorção dos mesmos.

Os intervalos entre demãos podem variar, conforme a temperatura ambiente e/ou estado das condições atmosféricas. Os dados fornecidos podem não ser exactos, servindo meramente como ordem orientativa.

Em caso de dúvida, consulte o nosso serviço de apoio técnico.

O limite da EU para este tipo de produto (Cat A/b) **100 g/l** (2010)

Este produto contém no máx: **47,00 g/l** COV no produto ponto a usar.

Actualizada em 30-04-2024

