

FICHA TÉCNICA

TINTA PARA BEIRAIS

Tinta Acrílica para Beirais Cor de Telha

Ref.1064-580

DESCRIÇÃO

Tinta de médio/baixo CVP, baseada numa dispersão acrílica pura e pigmentos inorgânicos com elevada resistência à intempérie.

CARACTERÍSTICAS

A Tinta para Beirais proporciona filmes com elevada resistência no exterior, nomeadamente aos raios UV, aos alcalis e na generalidade a todos os agentes atmosféricos.

UTILIZAÇÃO

Aplica-se em fachadas e paredes exteriores, com duas ou três demãos, quer em pinturas novas ou repinturas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

COR	Telha
ASPECTO	Líquido viscoso
BRILHO	Semi-Acetinado
DENSIDADE (23º)	1,25 ± 0,05
SECAGEM (23º, 65% HR)	2 Horas
VISCOSIDADE (23º) Störmer, KU	105 ± 5
pH	8,5 ± 0.3
INFLAMABILIDADE	Nula
RENDIMENTO por demão	6 a 8 m ² /L
ESTABILIDADE EM STOCK	12 meses, na embalagem de origem, cheia e bem fechada

PROCESSOS DE APLICAÇÃO

Aplica-se à trincha e/ou rolo.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras, humidades e fungos. Deve evitar-se o tempo húmido e chuvoso. Também devem ser evitadas temperaturas demasiado baixas e geladas no Inverno, assim como muito quentes no verão. Aconselhamos aplicações com temperaturas entre os 10-25°C.

Aplicar este produto no sistema cruzado, para colmatar eventuais crateras ou micro-bolhas de ar existentes no filme, deixado da demão precedente, evitando assim possíveis rupturas na película.

ESQUEMA DE PINTURA

PREPARAÇÃO:

Sobre superfícies novas:

O reboco deve estar seco e curado. Aplicar uma demão do primário NIVALITE (Refª 1038), conforme descrito na embalagem ou diluído até 5% com o Diluente p/ Nivalite (Refª 1036). Deixar secar 24h.

Aplicar a 1ª demão diluída com 10% água. Repetir o processo na 2ª e 3ª demão, sem diluição ou, no máximo, até 5%, com água, com intervalos de 24h.

Sobre pinturas velhas e caiações:

Deve fazer-se uma raspagem do filme velho ou decapagem com jacto de água, até soltar toda a tinta mal aderente.

Descontaminar as superfícies, caso haja manchas de fungos, musgos ou algas, com Aquaniva Limpa Paredes Aquoso (Refª 1063). Deixar actuar o produto durante 24h.

Lavar a superfície com jacto de água e deixar secar até 24h (depende das condições atmosféricas)

Aplicar uma demão do primário NIVALITE (Refª 1038) e deixar secar 24h.

Iniciar a aplicação da 1ª demão.

LAVAGEM DO EQUIPAMENTO

Com água.

EMBALAGENS

1L, 5L e 15L

HIGIENE E SEGURANÇA

Em caso de projecção para os olhos, deve lavar-se muito bem com água em abundância. No caso necessidade deve consultar um médico.

Para mais informações, sobre saúde e ambiente, consultar ficha de dados de segurança do produto.

NOTA IMPORTANTE

É da responsabilidade do utilizador tomar providências para cumprimento das leis actuais e regulamentações locais, no que se refere à protecção do ambiente, assim como é da sua responsabilidade o processo de aplicação e uso diferente do indicado nesta ficha técnica.

Recomenda-se um ensaio prévio da aplicação do produto. O rendimento é variável conforme o estado do substrato e índice de absorção dos mesmos. Os intervalos entre demãos podem variar, conforme a temperatura ambiente e/ou estado das condições atmosféricas. Os dados fornecidos podem não ser exactos, servindo meramente como ordem orientativa. Em caso de dúvida, consulte o nosso serviço de apoio técnico.

COV

O limite da EU para este tipo de produto (Cat A/i) 140 g/l (2010)

Este produto contém no máx: 7 g/l COV, no produto pronto a usar.

Emitida em 03-04-2025