

NIVAPRIMER**Ref.1037****Primário aquoso acrílico opaco | Interior - Exterior****TIPO**

Baseado numa dispersão copolímero acrílico aquoso, de forte aderência e poder penetrante.

UTILIZAÇÃO

Em paredes lisas ou porosas, exteriores ou interiores, para uniformizar a absorção da superfície.

Possui opacidade, proporcionando deste modo economia nas demãos do acabamento a usar, nomeadamente em substratos absorventes do tipo estuque em interiores, assim como sob reboco em interiores ou exteriores. Tem também dupla função de isolar e selar os materiais propensos a degradação.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

COR	Branco
ASPECTO	Líquido
BRILHO	Meio brilho
DENSIDADE (20°)	+ - 1.32
SECAGEM (20°)	1h - 2h
VISCOSIDADE (20°) Brookfield (RVF)	7500 - 9000 cps
INFLAMABILIDADE	Nula
RENDIMENTO	6-8m ² /L - dependendo do estado do substrato
ESTABILIDADE EM STOCK	1 ano - Embalagens de origem, cheias e bem fechadas

CONSIDERAÇÕES DE PRÉ-APLICAÇÃO

As superfícies devem estar secas e isentas de poeiras e gorduras.

PROCESSOS DE APLICAÇÃO E SISTEMAS DE PINTURAS

Aplica-se à trincha e/ou rolo. Pode ser aplicado directamente ou diluído até 15% água, dependendo da superfície a aplicar.

O intervalo entre demãos, deve ser de 6h, podendo ser mais curto 3h - 4h, dependendo da temperatura ambiente e/ou das condições atmosféricas.

Pode ser aplicado sobre reboco, alvenaria, estuque, madeira, caiações e pinturas velhas.

Aconselhamos aplicação de duas demãos, principalmente sobre substratos muito absorventes.

LAVAGEM DO EQUIPAMENTO

Com água.



TIPO DE EMBALAGEM

Embalagens de 5Lts e 15Lts.

HIGIENE E SEGURANÇA

Em caso de projecção para os olhos, deve lavar-se muito bem com água em abundância. No caso de necessidade deve consultar um médico.

Para mais informações, sobre saúde e ambiente, consultar ficha de dados de segurança do produto.

NOTA IMPORTANTE

É da responsabilidade do utilizador tomar providências para cumprimento das leis actuais e regulamentações locais, no que se refere à protecção do ambiente, assim como é da sua responsabilidade o processo de aplicação e uso diferente do indicado nesta ficha técnica.

Recomenda-se um ensaio prévio da aplicação do produto.

O rendimento é variável conforme o estado do substrato e índice de absorção dos mesmos.

Os intervalos entre demãos podem variar, conforme a temperatura ambiente e/ou estado das condições atmosféricas. Os dados fornecidos podem não ser exactos, servindo meramente como ordem orientativa.

Em caso de dúvida, consulte o nosso serviço de apoio técnico.

O limite da EU para este tipo de produto (Cat A/g) **30 g/l** (2010)

Este produto contém no máx: **2,62 g/l** COV.

Actualizada em 20/01/2015

